

800R

PLASTIC ADHESION PROMOTOR



TUOTEKUVAUS

Plastic Adhesion Promoter 800R -väritön muovitartuntalisäaine maalaamattomille muovipinnoille. Erinomainen tartunta muovisille auton ulkopinnoille. Plastic Adhesion promoter 800R on sellaisenaan käyttövalmis tai se voidaan myös sävyttää Centari MasterTints tai Imron Fleet Line PowerTints -sekoitussävyillä.

Erinomainen tartunta muoville

OMINAISUUDET

- 01** Erinomainen tartunta muovisille auton ulkopinnoille.
- 02** Voidaan sävyttää Centari MasterTints tai Imron Fleet Line PowerTints -sekoitussävyillä.
- 03** Voidaan ruiskuttaa suoraan puhdistetulle, maalaamattomalle muovipinnalle.
- 04** Käyttövalmis.
- 05** Saatavilla myös spraypullossa - 800RA.

TEKNISET TIEDOTTEET

800R




PLASTIC ADHESION PROMOTOR


Valmistelu - ruiskutus



Käytettävä kunnollisia henkilösuojaimia näitä tuotteita käytettäessä, suojattava iho, silmät ja hengityselimet.



Uudet ulkopuoliset muoviosat, temperointi 60 min. 60-65°C / ensimmäinen puhdistus ultrafine vaahtomuovilaikalla, joka on kasteltu muovipuhdistusaineeseen / loppupuhdistus kankaalla, joka on kostutettu muovipuhdistusaineeseen.
Korjaukset ulkoisille auton muoviosille, hiottu ja puhdistettu



Käyttövalmis




Ei sovellu



	Ainesuutin	Ruiskutusaine	
Muut maaliruiskut	1.2 - 1.3	1.5 - 2 baaria	tulopaine
HVLP	1.3 - 1.4	0.7 baaria	hajotuspaine

katso valmistajan ohjeita




1 - 2 kerrosta

välihaihdutuksella: 5 min

1 kerros

loppuhaihdutus: 10 min - 15 min



2K Elastisoitu Hiontamaali

VOC
yhteensopiva

Tämä tuote ei kuulu VOC-direktiivin piiriin.

TEKNISET TIEDOTTEET



800R



PLASTIC ADHESION PROMOTOR

Tuotteet

800R Plastic Adhesion Promotor

	5 - 10 µm
Teoreettinen riittoisuus	95 m ² /l 1 mikrometrin kuivakalvonpaksuudella Johtuen eri kovete -ominaisuuksista ja käyttövalmiin seoksen eri sekoitussuhteista joissain käyttöteknisissä tiedotteissa, laskennallinen teoreettinen riittoisuus voi vaihdella. Huom: Käytännön materiaalikulutus riippuu useasta tekijästä, esim. kappaleen muoto, pinnan laatu, ruiskutustapa, ruiskun säädöt, ruiskutusaine jne.
	Lopetettuasi puhdista soveltuvalle liuotinpojaisella ruiskupesuaineella.

Huomioitavaa

- Ravista ennen käyttöä.
- Huomioi, että muoviosille suositellaan joustoainetta 805R käytettäväksi 2K hiontavärillä, 2K pintamaalilla ja 2K lakalla.
- Voidaan sävyttää AM Centari MasterTint, Imron Fleet Line PowerTint sävyillä max 5%.
- Materiaalin oltava huoneenlämpöinen (18-25°C) ennen käyttöä.

Tutustu käyttöturvatiedotteeseen ennen käyttöä. Noudata tuotteessa olevia varoitusmerkkejä.

Kaikki muut työssä käytettävät tuotteet ovat Cromax -valikoimasta. Järjestelmän ominaisuudet eivät ole voimassa, kun siihen liittyviä tuotteita käytetään yhdessä muiden tuotteiden tai lisäaineiden kanssa, jotka eivät ole osa Cromax -tuotevalikoimaamme, ellei nimenomaisesti toisin mainita.

Vain ammattikäyttöön! Tässä dokumentaatioissa annetut tiedot on valittu ja järjestetty huolellisesti. Se perustuu parhaaseen tietämykseen aiheesta julkaisupäivänä. Tiedot annetaan vain tiedoksi. Emme ole vastuussa sen oikeellisuudesta, tarkkuudesta ja täydellisyydestä. Käyttäjän tehtävänä on tarkistaa tiedot ajantasaisuudesta ja sopivuudesta hänen tarkoitukseensa. Tämän tiedon henkinen omaisuus, mukaan lukien patentit, tavaramerkit ja tekijänoikeudet, on suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään. Tuotteen etiketissä olevat asiaankuuluvat käyttöturvallisuustiedot ja varoitukset on otettava huomioon. Voimme muuttaa ja / tai lopettaa tämän tiedon tai sen osien käytön milloin tahansa oman harkintamme mukaan, ilman ennakkoilmoitusta ja emme ota vastuuta tietojen päivittämisestä. Kaikkia tässä lausekkeessa esitettyjä sääntöjä sovelletaan vastaavasti tuleviin muutoksiin ja muutoksiin.