

PUR-KIIHDYTIN

TUOTESELOSTE 1/19

OMINAISUUDET JA KÄYTTÖALUE

Tuotetyyppi

Lisäaine kaksikomponenttisille NORMADUR ja NORMAFINE polyuretaanimaaleille. Nopeuttaa tuotteen kuivumista.

Käyttökohteet

PUR-kiihdytintä voidaan lisätä joko tuotteen maaliosaan tai valmiiseen maaliseokseen. Parhaan lopputuloksen saamiseksi maaliseos tulee sekoittaa huolellisesti PUR-kiihdyttimen lisäyksen jälkeen. Kiihdytin mahdollistaa maalituotteelle lyhyemmän kuivumisajan ja nopeamman käyttöönoton.

Huom!

PUR-kiihdytin lyhentää NORMADUR / NORMAFINE -tuotteiden käyttöaikaa!

Maalaustyö

Tarkista tiedot käytetyn polyuretaanimaalin tuoteselosteesta.

Annostelu

NORMADUR 65 HS: 50 ml / 10 L maaliseos
 NORMADUR 90 HS: 50 ml / 10 L maaliseos
 NORMAFINE HS: 100 ml / 10 L maaliseos

Huom!

Käytä ohjeistuksen mukaisesti
 Liian runsas käyttö vaikuttaa maalituotteen tartuntaominaisuuksiin ja laatuun liian lyhyen käyttöajan takia.

Käsittely

Käsittele varoen. Sekoitettava huolellisesti ennen käyttöä. Parhaan lopputuloksen takaamiseksi varastoitava vähintään 10 °C:ssa.

Varastointi

Tuote tulee säilyttää alkuperäisissä, tiiviisti suljetuissa astioissa. Säilytystilan tulee olla kuiva, tuuletettu ja lämpötilaltaan 5 °C – 30 °C. Lisäksi tuote on pidettävä kaukana lämpö- ja syttymislähteistä. Kun tuotetta säilytetään yllä olevien ohjeiden mukaisesti, avaamattoman ohenteen varastointiaika on 2 vuotta valmistuspäivämäärästä. Tuotteen etiketistä löytyvä eräpäivämäärä on sama kuin valmistuspäivämäärä.

Käyttöturvallisuus

Noudata pakkauksessa ja käyttöturvallisuustiedotteessa olevia ympäristö- ja turvallisuusmääräyksiä. Suorita maalaus hyvin tuulettuvassa tilassa. Vältä ruiskutussumun hengittämistä, käytä hengityssuojainta. Vältä ihokosketusta. Puhdista iho heti tehokkaalla puhdistusaineella, saippualla ja vedellä. Jos maalia menee silmiin, huuhtele heti puhtaalla vedellä ja ota tarvittaessa yhteyttä lääkäriin.

Vastuuvapauslauseke

Tämän tuoteselosteen tiedot perustuvat laboratoriokokeisiin ja käytännön kokemukseen. Koska tuotetta käytetään useimmiten valvontamme ulkopuolella, voimme vain taata tuotteen laadun. Pidämme itsellämme oikeuden muuttaa tuotetietoja ilman ennakoilmoitusta. Tarkempia lisätietoja saa ottamalla yhteyttä maalintoimittajan edustajaan. Tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön. Mikäli tämän asiakirjan eri kieliversioiden välillä on ristiriitoja, noudatetaan englanninkielistä versiota.

TEKNISET TIEDOT

Kuiva-ainepitoisuus tilavuutena*	9 ± 2 %
VOC-arvo*	865 g/l

* Arvot ovat laskennallisia

Käyttöaika (+23 °C)

N. 30 - 45 minuuttia sekoituksen jälkeen, riippuen tuotteesta

Pakkauskoko

Määrä (l)	Astian koko (l)
4	4

Värisävy

Kirkas

Ohenne

OH 10 tai OH 17

Pesu

OH 10 tai OH 17